



AMOSTRA: LOTE DE FeSn 7,700Kg

ORIGEM: ERS A FUNDIÇÃO

MÉTODO DE ANÁLISE: VIA XRF

MÉTODO DE ANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DE %Sn: VIA ÚMIDA (TITULOMÉTRICA).

DATA: 16/11/2018

HORÁRIO: 09:54

TABELA DE CONCENTRAÇÃO

Fe	%	71,96
Sn	%	6,88
Nb	%	10,15
Ta	%	3,61
Mg	%	0,00
Al	%	0,93
P	%	0,23
S	%	0,16
Ti	%	2,22
V	%	0,00
Cr	%	0,09
Co	%	0,00
Ni	%	0,17
Cu	%	0,16
Zn	%	0,14
As	%	0,00
Se	%	0,07
Zr	%	0,20
Mo	%	0,11
Ag	%	0,00
Sb	%	0,89
Pt	%	0,00
Pb	%	0,00
Bi	%	0,00